1309 гр.София, Зона Б18, бл.3,
тел. 02/ 92 00 545, 92 00 569, 92 00 678
office@silikal-bulgaria.com • http://www. silikal-bulgaria.com

Silikal Bulgaria

SILIKAL® R 22

Еднокомпонентна метакрилатна смола с разтворител - импрегнатор

Описание

SILIKAL® R22 смола е група метакрилатни еднокомпонентни смоли с различни консистенции, които предлагат защита на основата /импрегниране/, с висока твърдост и химическа устойчивост.

SILIKAL® R 22 = среден вискозитет, безцветна, гланц

След изсъхване се получава тънък защитен филм с висока устойчивост на атмосферни условия с доказани качества на забавител на дехидратацията при стоманобетон, защита от прах на подове и декоративни покрития на подове и стени.

Приложение

Тези смоли служат за импрегниране на бетон, циментови и сухи замазки. **SILIKAL® R22** може да се оцветява с пигменти, които осигуряват декоративно и защитно крайно покритие. **SILIKAL® R22** съдържа фин пълнител.
Поради ниският си вискозитет обаче **SILIKAL® R22** действа също и като един дълбокопроникващ грунд за недобре абсорбиращи повърхности.
С добавянето на **SILIKAL® Pigment Powder** към **SILIKAL® R22,** се получава бързо съхнеща боя за маркировка, например за многоетажни паркинги и гаражи, пътища и производствени помещения. Светлоотразяването през нощта може да се подобри като се поръси с брокати с размер 0,5 мм.

Начин на полагане

Температурата при полагането на тези продукти е по-голяма от +5°C и трябва да се осигури задоволителна вентилация на помещението, в което ще се полагат. Не трябва да се допуска образуването на локви.
След интензивно разбъркване смолата се полага като боя с валяк или четка.
Разтворителите са така подбрани, за да осигурят добро проникване дори и при горещи атмосферни условия.

Специален съвет

Основата в повечето случаи се нуждае от предварителна подготовка.

Технически характеристики

Технически характеристики на SILIKAL® R 22

Свойства	Стандарт	R22	
Време за изсъхване при +20°C	ISO 2431	1 до 2 часа	
Плътност D_4^{20}	DIN 51 757	0,92 г/см^3	
Точка на възпламеняване	DIN 51 755	-12°C	