SILIKAL® RU 320 Tix

Силно гъвкава, тиксотропна, пигментирана реактивна смола за хидроизолационна мембрана

Свойства

– Висок вискозитет
– Висока еластичност
– Много добро преодоляване на пукнатини, постоянен капацитет на разширение
– Може да се нанася с цел хидроизолация по вертикални повърхности
– Пигментиран, тиксотропен и готов за употреба

Области на приложение

– Като мембранен слой за преодоляване на пукнатини под финишни покрития
– Като хидроизолационен слой под облицовки (плочки, финишни покрития)

Дозировки за смесване с втвърдител BPO

Температура	SILIKAL® BPO – втвърдител в % спрямо теглото на RU 320*	Приблизително отворено време за работа в минути	Приблизително време за втвърдяване на покритието в минути
0 °C	6.0	20	80
+10 °C	4.0	15	40
+20 °C	2.0	15	40
+30 °C	1.0	8	25

* Количеството SILIKAL® BPO винаги се изчислява спрямо количеството на смолата.

Съвети при полагане

– Първо разбъркайте добре. Едва след това трябва да се добави SILIKAL® BPO и да се разбърка до пълното му разтваряне (приблизително 1 минута) и сместа да се използва веднага.

Ориентировъчна рецепта за пигментиран слой хидроизолационна мембрана

No.	Компонент	Ориентировъчна рецепта(% в тегло)	Уточнения	Разфсовка – кофа 10кг
1	SILIKAL® RU 320 Tix	100 %		10 kg
	Total:	100 %	Разходна норма: 1.1 kg/m² за mm дебелина	10 kg
5	SILIKAL® BPO	1 – 6 % with ref. to no. 1		Вижте таблицата „Дозировки на втвърдителя“ за количествата

Silikal GmbH
Ostring 23 · 63533 Mainhausen · Germany
Phone: +49 (0) 61 82 / 92 35-0
mail@silikal.de · www.silikal.de

Представител за България:
Силикал България ООД, жк.Зона Б 18, бл.3, ат.1
Тел. 02/9200545, 02/9200678
office@silikal-bulgaria.com

SILIKAL® RU 320 Tix

Силно гъвкава, тиксотропна, пигментирана реактивна смола за хидроизолационна мембрана

Основни характеристики

Описание	Приблизителна стойност
Вискозитет, +20 °C	Паста
Плътност, +20 °C	1.13 g/cm^3
Температура при полагане	0 °C to +30 °C

CE маркировки

CE

09

SILIKAL GmbH
Ostring 23 · 63533 Mainhausen
www.silikal.com

RU320-Thix-001

EN 13813:2002

Synthetic resin screed
for application in buildings

Reaction to fire	E_{fl}
Release of corrosive substances	SR
Wear resistance	≤ AR1
Bond strength	≥ 1.5
Impact resistance	≥ IR 4

Other applicable documents

SILIKAL® BPO	Data sheet BPO
SILIKAL® Filler QM	Data sheet FQM
SILIKAL® TA 2	Data sheet TA2
SILIKAL® Pigment	Data sheet PIG
General notes	Technical documentation MMA
Safety data sheets	All used Silikal products

The information in this data sheet replaces all previous information about the product and its application. The application instructions as well as the technical data of the product are only guidelines. The buyer is responsible for the application and claims of third parties.

Silikal GmbH
Ostring 23 · 63533 Mainhausen · Germany
Phone: +49 (0) 61 82 / 92 35-0
mail@silikal.de · www.silikal.de

Представител за България:
Силикал България ООД, жк.Зона Б 18, бл.3, ат.1
Тел. 02/9200545, 02/9200678
office@silikal-bulgaria.com